

雄黄超高压射流粉表征及抑菌效果

黄义娜¹, 王盛民^{1*}, 詹源文¹, 张璞², 罗兰¹, 王懿萍¹, 张小荣¹, 陈波³

(1. 西南交通大学生命科学与工程学院, 成都 610031; 2. 陕西中医学院,
陕西 咸阳 712083; 3. 南京大地水刀有限公司, 南京 211300)

[摘要] **目的:**研究经超高压射流粉碎后雄黄表征差异,探讨粉体粒径对抑菌效果的影响。**方法:**利用超高压射流技术对雄黄进行粉碎,比较雄黄普通粉、水飞粉和射流粉的粉体表征、体外抑菌效果。**结果:**雄黄粉体平均粒径由 23.756 μm 降到 1.427 μm ,比表面积由 1.251 $\text{m}^2 \cdot \text{cm}^{-3}$ 增至 11.653 $\text{m}^2 \cdot \text{cm}^{-3}$,休止角增大,松密度降低,主要成分无明显变化;对大肠杆菌最低抑菌浓度(MIC)由 8% 降到 2%,对金黄色葡萄球菌 MIC 由 1% 降到 0.5%。**结论:**雄黄经超高压射流技术粉碎后,粒径明显减小,比表面积显著增大,孔隙率大大增大,流动性变差,主要成分符合《中国药典》规定,体外抑菌效果与粉体粒径大小呈负相关。超高压射流技术用于雄黄粉碎是可行的。

[关键词] 超高压射流;雄黄;表征;抑菌效果

[中图分类号] R283.6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1005-9903(2011)20-0021-03

Characterization and Antibacterial Effect of Realgar Ultra-high Pressure Jet Powder

HUANG Yi-na¹, WANG Sheng-min^{1*}, ZHAN Yuan-wen¹, ZHANG Ying²,
LUO Lan¹, WANG Yi-ping¹, ZHANG Xiao-rong¹, CHEN Bo³

(1. College of Life Science and Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China;
2. Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang 712083, China;
3. Nanjing Earth Water Knife Co. Ltd., Nanjing 211300, China)

[Abstract] **Objective:** To study characterization difference of Realgar after smashed by ultra-high pressure jet and investigated the influence of particle size to antibacterial effect. **Method:** Smashed Realgar by ultra-high pressure jet technology, and compared powder characterization and *in vitro* antibacterial effect of ordinary powder, levigating powder and jet powder of Realgar. **Result:** Compared with ordinary powder and levigating powder, average particle size of jet powder reduced from 23.756 μm to 1.427 μm , specific surface area increased from 1.251 $\text{m}^2 \cdot \text{cm}^{-3}$ to 11.653 $\text{m}^2 \cdot \text{cm}^{-3}$, angle of repose increased, and bulk density decreased, main chemical composition had no significant change; Minimum inhibitory concentration (MIC) to escherichia coli reduced from 8% to 2%, MIC to staphylococcus aureus reduced from 1% to 0.5%. **Conclusion:** After smashed by ultrahigh pressure jet, particle size of Realgar ultra-high pressure jet powder reduced significantly, specific surface area significantly increased, porosity increased greatly, liquidity got worse, main chemical composition of the powder complied with pharmacopoeial requirement, *in vitro* antibacterial effect and powder particle size was negatively correlated. The result showed that smashed Realgar by ultra-high pressure jet was feasible.

[Key words] ultra-high pressure jet; Realgar; characterization; antibacterial effect

[收稿日期] 20110628(017)

[基金项目] 陕西省咸阳市项目(XK0913-2);成都市金牛区[金科产发(2008)64]

[第一作者] 黄义娜, 硕士, 从事生药分析与制剂新技术研究, Tel:15982416506, E-mail:huangyina_123@126.com

[通讯作者] *王盛民, 教授, 从事中药质量控制研究, Tel:13699491500, E-mail:wangshengmin@yahoo.cn

雄黄为硫化物类矿物雄黄, 主含 As_2S_2 。具有解 毒杀虫、燥湿祛痰、截疟之功, 用于痈肿疔疮、蛇虫咬 伤、虫积腹痛、惊痫、疟疾^[1]。雄黄疗效确切, 许多中 成药(如牛黄解毒片、六神丸等)均有配伍, 使用率 颇高, 有较强的毒副作用。据报道, 雄黄具有广泛的 抗菌谱, 如对金黄色葡萄球菌、链球菌、白色链珠菌、 痢疾杆菌、结核杆菌等有较强的抗菌作用^[2]。

本文应用 DPSB6-1830 型超高压水射流设备对 雄黄进行射流粉碎, 对射流粉(超高压射流方法制 备)、水飞粉(传统水飞法粉碎)和普通粉(机械粉碎 方法^[3]制备)的粒度、比表面积、休止角、松密度及 主要化学成分进行表征; 比较其抑菌效果。旨在为 超高压射流粉碎技术^[4]在药物粉碎领域的应用提供 依据。

1 材料

雄黄(购自成都市新荷花池中药材市场), 经西 南交通大学王盛民教授鉴定为硫化物类矿物雄黄。 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌(由本院微生物实验室提 供)。

DPSB6-1830 型超高压水射流设备(南京大地水 刀有限公司), FW80-1 型高速万能粉碎机(天津市 泰斯特仪器有限公司), JL-1177 型激光粒度分布测 试仪(成都精新粉体测试设备有限公司), YX280B 型高压蒸汽灭菌锅(上海三申医疗器械有限公司), HH-BLL 600-BS 型电热恒温培养箱(上海跃进医 器械厂), BCM-1000 型超净工作台(苏州市华宇净 化设备有限公司)。

2 方法与结果

2.1 样品制备 普通粉 雄黄原药材经高速万能 粉碎机粉碎, 过 80 目筛, 备用。

水飞粉 取雄黄普通粉适量, 加水适量共研细, 再加多量的水, 搅拌后沉降, 倾出混悬液, 下沉部分 再接上法反复操作数次, 合并混悬液, 静置后抽滤分

取沉淀, 干燥, 研细得到水飞法制备的粉末, 备用。

射流粉 取雄黄普通粉适量, 加少量水配制成 混悬液, 备用; 当超高压射流设备压力达 300 MPa 时, 从加料口加入, 在喷嘴处收集样品, 再经进样口 加入, 循环粉碎, 收集样品, 于 60 °C 下进行减压干 燥, 备用。

2.2 粒径及比表面积 参照文献[5]方法, 用激光 粒度分布测试仪测试雄黄普通粉、水飞粉和射流粉, 结果雄黄粉体平均粒径分别为 23.756, 15.190, 1.427 μm ; 比表面积分别为 1.251, 2.236, 11.653 $\text{m}^2 \cdot \text{cm}^{-3}$; D90 分别为 48.536, 34.057, 3.585 μm 。射流粉的 D90 < 10 μm , 达到国内超细粉标准^[6]。

2.3 休止角和松密度 参照文献[7]方法, 分别采 用固定漏斗法和量筒法测得雄黄普通粉、水飞粉和 射流粉的休止角分别为 36.56°, 42.72°, 48.83°; 松 密度分别为 1.596, 1.187, 0.840 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。雄黄射流 粉休止角较水飞粉和普通粉有所增大, 松密度较水 飞粉和普通粉有所减小。

2.4 化学成分测定 按照 2005 年版《中国药典》^[11] 中雄黄的“含量测定”及“检查”项下的方法分别对 雄黄普通粉、水飞粉和射流粉进行含量测定及 As_2O_3 限量检查, 结果 As_2S_2 的质量分数分别为 94.61%, 95.72%, 95.90%, 均大于 90%, 符合《中国 药典》规定; As_2O_3 限量测定方法得到砷斑颜色均较 标准砷斑浅, 符合《中国药典》规定。

2.5 体外抑菌效果 采用平皿内药液稀释法^[8], 分 别将雄黄普通粉、水飞粉与射流粉 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 g 与 20 mL 普通琼脂培养基加入平皿中, 摇匀冷 却后, 每皿中加入 10^{-5} 大肠杆菌稀释液 0.05 mL, 用 L 棒涂匀, 37 °C 培养 24 h, 计数; 另取雄黄各粉体 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 g 按上法制成平板后, 涂 10^{-5} 金 黄色葡萄球菌稀释液 0.05 mL, 37 °C 培养 24 h, 计数。 结果见表 1。

表 1 雄黄各粉体体外抑菌效果($n=3$)

菌种	药物	药物质量分数/%									
		0.062 5	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	阳性对照	阴性对照
大肠杆菌	普通粉	/	/	/	+	+	+	+	-	+	-
	水飞粉	/	/	/	+	+	+	-	-	+	-
	射流粉	/	/	/	+	+	-	-	-	+	-
金黄色葡萄球菌	普通粉	+	+	+	+	-	/	/	/	+	-
	水飞粉	+	+	+	-	-	/	/	/	+	-
	射流粉	+	+	+	-	-	/	/	/	+	-

注:“-”未见菌落生长;“+”有菌落生长。

结果显示雄黄对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均有抑制作用,浓度越大,抑菌效果越好。对大肠杆菌,雄黄普通粉最低抑菌浓度(MIC)为8%,水飞粉MIC为4%,射流粉MIC为2%;雄黄对金黄色葡萄球菌的MIC,普通粉为1%,水飞粉和射流粉均为0.5%。

3 讨论

粒径是粉体的最基本特性,比表面积则是表征粒径中粒子粗细的量度,与粉体粒径成反比^[7]。实验表明雄黄射流粉较水飞粉,平均粒径减小10.6倍,比表面积增大5.2倍,这将会影响药物的释放和溶解过程,有利于药效成分的释放和吸收,增强疗效。

松密度是反应粉体充填性的指标之一,休止角是检验粉体流动性好坏的最简便方法。雄黄射流粉休止角增大,表明射流粉体流动性变差,使药物难以均匀混和而难以确定药物的的使用量;松密度减小,说明射流粉碎使粉体粒径减小,孔隙率增加,同时印证了矿物药经射流粉碎后平均粒径减小,比表面积增大的试验结果。

化学成分测定结果显示,超高压射流粉碎对雄黄主要成分影响甚微,符合药典要求,这对于保持药材功效和性质具有积极的意义。但超高压射流粉碎后是否有新的化学成分产生及可溶性砷变化情况,有待进一步研究。

体外抑菌效果研究表明,雄黄各粉体对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌都有明显抑制作用,与文献^[9]报道一致;射流粉的抑制作用明显大于水飞粉和普通粉,说明雄黄经超高压射流粉碎后,由于粉体

粒径减小,比表面积增大,与细菌的接触面积也就增大,抑菌效果显著增强,这对减小临床用药量有积极意义。

雄黄传统的用药一般是以原材料粉体直接加入到复方制剂中,将雄黄粉碎成射流粉后入药可以提高药物疗效,减少药物量。而超高压射流粉碎方法对雄黄毒性是否有影响,也有待进一步试验证实。总的来说,超高压射流技术用于雄黄粉碎是可行的,可望为开发出颗粒小、药效好、用量少的新型雄黄粉体制剂提供新方法和试验依据。

[参考文献]

- [1] 中国药典.一部[S].2005:112,236.
- [2] 刘嵘,濮德敏.雄黄的研究进展[J].时珍国医国药,2007,18(4):982.
- [3] 詹源文,王盛民,罗兰,等.螺旋藻超高压撞击流破壁实验研究[J].现代食品科技,2010,26(5):451.
- [4] 吴贞贞,王盛民,王懿萍,等.超高压水射流超微粉碎朱砂的实验研究[J].时珍国医国药,2009,20(9):2261.
- [5] 申圣丹,王盛民,詹源文,等.珍珠超高压撞击流超微粉碎的研究[J].现代食品科技,2010,26(11):1220.
- [6] 付廷明,袁红宇,郭立玮.珍珠、牛黄射流粉的表征[J].南京中医药大学学报,2003,19(4):346.
- [7] 崔福德.药剂学[M].北京:人民卫生出版社,1980:331.
- [8] 李仪奎.中药药理实验方法学[M].上海:上海科学技术出版社,1991:286.
- [9] 李彦,曹兆波.雄黄抑菌作用的初步考察[J].黑龙江商学院学报:自然科学版,1987(1):129.

[责任编辑 仝燕]